

## CAUTXÚ NITRÍLIC

### 6 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM | FÓRMULA | DENSITAT |         |      | COMPRESSIÓ |         |     | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|------|---------|----------|---------|------|------------|---------|-----|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |      |         | PRODUCC. | 21 DIES | %    | PRODUCC.   | 21 DIES | %   |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
| 25/07/2008 | 13:15 | 1     | 6x10 | EX-75S  | 52       | 60,6    | 16,5 | 47         | 49      | 4,3 | 200              | 190   | -5,0 | 189    | -5,5 | 188     | -6,0 | 188     | -6,0 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |      |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    |
| 25/07/2008 | 13:15 | 1     | 6x10 | EX-75S  | 11,7     | 11,4  | 0,3 | -2,6 | 11,3   | 0,4 | -3,4 | 11,3    | 0,4 | -3,4 | 11,2    | 0,5 | -4,3 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|------|---------|-------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |      |         |       | PARET | mm. | %    | PARET  | mm. | %    | PARET   | mm. | %    | PARET   | mm. | %    |
| 25/07/2008 | 13:15 | 1     | 6x10 | EX-75S  | 6,2   | 6,1   | 0,1 | -1,6 | 5,9    | 0,3 | -4,8 | 5,8     | 0,4 | -6,5 | 5,6     | 0,6 | -9,7 |

### 9 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM | FÓRMULA | DENSITAT |         |     | COMPRESSIÓ |         |      | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|------|---------|----------|---------|-----|------------|---------|------|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |      |         | PRODUCC. | 21 DIES | %   | PRODUCC.   | 21 DIES | %    |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
| 02/07/2008 | 13:30 | 1     | 9x22 | IT-75F  | 43,8     | 44,4    | 1,4 | 42         | 41      | -2,4 | 200              | 190   | -5,0 | 189    | -5,5 | 188     | -6,0 | 187     | -6,5 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |      |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    |
| 02/07/2008 | 13:30 | 1     | 9x22 | IT-75F  | 23       | 22,0  | 1,0 | -4,3 | 22     | 1,0 | -4,3 | 22      | 1,0 | -4,3 | 22      | 1,0 | -4,3 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|------|---------|-------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |      |         |       | PARET | mm. | %    | PARET  | mm. | %    | PARET   | mm. | %    | PARET   | mm. | %    |
| 02/07/2008 | 13:30 | 1     | 9x22 | IT-75F  | 9,8   | 9,1   | 0,7 | -7,1 | 9,1    | 0,7 | -7,1 | 9       | 0,8 | -8,2 | 9       | 0,8 | -8,2 |

13 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM  | FÓRMULA | DENSITAT |         |     | COMPRESSIÓ |         |      | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------|---------|-----|------------|---------|------|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |       |         | PRODUCC. | 21 DIES | %   | PRODUCC.   | 21 DIES | %    |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
| 19/06/2008 | 9:30  | 1     | H-35  | EX75    | 48,3     | 48,5    | 0,4 | 34         | 31      | -8,8 | 200              | 189   | -5,5 | 188,5  | -5,8 | 187,5   | -6,3 | 187     | -6,5 |
| 03/07/2008 | 13:35 | 1     | 13x12 | EX75    | 47,8     | 49,2    | 2,9 | 40         | 48      | 20,0 | 200              | 196   | -2,0 | 195    | -2,5 | 195     | -2,5 | 193     | -3,5 |
| 04/07/2008 | 13:45 | 1     | 13x22 | IT-75F  | 54,4     | 54,5    | 0,2 | 44         | 44      | 0,0  | 200              | 195   | -2,5 | 193    | -3,5 | 191     | -4,5 | 191     | -4,5 |
| 09/07/2008 | 14:00 | 1     | 13x49 | IT-75F  | 51,8     | 54,1    | 4,4 | 34         | 35      | 2,9  | 200              | 195   | -2,5 | 193,5  | -3,3 | 192     | -4,0 | 192     | -4,0 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM  | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |       |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    |
| 19/06/2008 | 9:30  | 1     | H-35  | EX75    | 36,5     | 35,5  | 1,0 | -2,7 | 35     | 1,5 | -4,1 | 35      | 1,5 | -4,1 | 35      | 1,5 | -4,1 |
| 03/07/2008 | 13:35 | 1     | 13x12 | EX75    | 15,2     | 14,5  | 0,7 | -4,6 | 14     | 1,2 | -7,9 | 14      | 1,2 | -7,9 | 14      | 1,2 | -7,9 |
| 04/07/2008 | 13:45 | 1     | 13x22 | IT-75F  | 26,5     | 25,0  | 1,5 | -5,7 | 25     | 1,5 | -5,7 | 25      | 1,5 | -5,7 | 24      | 2,5 | -9,4 |
| 09/07/2008 | 14:00 | 1     | 13x49 | IT-75F  | 53       | 51,0  | 2,0 | -3,8 | 50,5   | 2,5 | -4,7 | 50,5    | 2,5 | -4,7 | 50,5    | 2,5 | -4,7 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM  | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|-------|
|            |       |       |       |         |       | PARET | mm. | %    | PARET  | mm. | %    | PARET   | mm. | %    | PARET   | mm. | %     |
| 19/06/2008 | 9:30  | 1     | H-35  | EX75    | 13,9  | 13,5  | 0,4 | -2,9 | 13,5   | 0,4 | -2,9 | 13,4    | 0,5 | -3,6 | 12,9    | 1,0 | -7,2  |
| 03/07/2008 | 13:35 | 1     | 13x12 | EX75    | 10,6  | 10,2  | 0,4 | -3,8 | 10,2   | 0,4 | -3,8 | 10,2    | 0,4 | -3,8 | 9,9     | 0,7 | -6,6  |
| 04/07/2008 | 13:45 | 1     | 13x22 | IT-75F  | 14    | 13,6  | 0,4 | -2,9 | 13,6   | 0,4 | -2,9 | 13,5    | 0,5 | -3,6 | 13,5    | 0,5 | -3,6  |
| 09/07/2008 | 14:00 | 1     | 13x49 | IT-75F  | 14,6  | 13,8  | 0,8 | -5,5 | 13,4   | 1,2 | -8,2 | 13,2    | 1,4 | -9,6 | 12,9    | 1,7 | -11,6 |

19 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | DENSITAT |         |      | COMPRESSIÓ |         |       | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|---------|------|------------|---------|-------|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |        |         | PRODUCC. | 21 DIES | %    | PRODUCC.   | 21 DIES | %     |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
|            |       |       |        |         |          |         |      |            |         |       |                  |       |      |        |      |         |      |         |      |
| 03/07/2008 | 13:35 | 2     | M-76   | IT-74Y  | 52       | 55,1    | 6,0  | 43         | 47      | 9,3   | 200              | 196   | -2,0 | 192    | -4,0 | 191,5   | -4,3 | 190     | -5,0 |
| 10/07/2008 | 18:15 | 1     | 19x28  | IT-74Y  | 51,5     | 54,4    | 5,6  | 45         | 50      | 11,1  | 200              | 195,5 | -2,3 | 193    | -3,5 | 193     | -3,5 | 193     | -3,5 |
| 11/07/2008 | 13:45 | 1     | 19x40  | IT-74Y  | 53,1     | 57,2    | 7,7  | 33         | 34      | 3,0   | 200              | 196   | -2,0 | 195    | -2,5 | 194,5   | -2,8 | 194     | -3,0 |
| 16/07/2008 | 13:35 | 1     | 19x48  | IT-75F  | 58,1     | 65      | 11,9 | 46         | 43      | -6,5  | 200              | 194,5 | -2,8 | 192,5  | -3,8 | 192     | -4,0 | 191,5   | -4,3 |
| 17/07/2008 | 13:15 | 1     | 19x22  | IT-74Y  | 53,8     | 54,5    | 1,3  | 42         | 45      | 7,1   | 200              | 196   | -2,0 | 193,5  | -3,3 | 193     | -3,5 | 193     | -3,5 |
| 17/07/2008 | 13:30 | 2     | 19x140 | IT-74Y  | 58       | 59,1    | 1,9  | 37         | 35      | -5,4  | 200              | 196   | -2,0 | 194,5  | -2,8 | 194     | -3,0 | 193     | -3,5 |
| 24/07/2008 | 13:30 | 1     | M-42   | IT-76Q  | 53,8     | 60,8    | 13,0 | 43         | 47      | 9,3   | 200              | 194   | -3,0 | 192    | -4,0 | 191     | -4,5 | 191     | -4,5 |
| 30/07/2008 | 14:00 | 1     | 19x35  | IT-75F  | 70       | 78,3    | 11,9 | 48         | 51      | 6,3   | 200              | 192   | -4,0 | 190,5  | -4,8 | 190     | -5,0 | 190     | -5,0 |
| 30/07/2008 | 14:20 | 2     | 19x168 | IT-74Y  | 58,3     | 57,7    | -1,0 | 36         | 35      | -2,8  | 200              | 194   | -3,0 | 193    | -3,5 | 193     | -3,5 | 192,5   | -3,8 |
| 31/07/2008 | 13:30 | 1     | 19x22  | SH63T   | 67,7     | 63,3    | -6,5 | 37         | 35      | -5,4  | 200              | 193   | -3,5 | 191    | -4,5 | 190,5   | -4,8 | 190     | -5,0 |
| 01/08/2008 | 13:30 | 1     | 22x28  | SH63T   | 58,4     | 63,1    | 8,0  | 35         | 31      | -11,4 | 200              | 194   | -3,0 | 192    | -4,0 | 192     | -4,0 | 192     | -4,0 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |       | 14 DIES |     |       | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|            |       |       |        |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %     | DIÀM.   | mm. | %     | DIÀM.   | mm. | %     |
|            |       |       |        |         |          |       |     |      |        |     |       |         |     |       |         |     |       |
| 03/07/2008 | 13:35 | 2     | M-76   | IT-74Y  | 83,5     | 79,0  | 4,5 | -5,4 | 78,5   | 5,0 | -6,0  | 78      | 5,5 | -6,6  | 78      | 5,5 | -6,6  |
| 10/07/2008 | 18:15 | 1     | 19x28  | IT-74Y  | 33       | 30,5  | 2,5 | -7,6 | 30,5   | 2,5 | -7,6  | 30,5    | 2,5 | -7,6  | 30,5    | 2,5 | -7,6  |
| 11/07/2008 | 13:45 | 1     | 19x40  | IT-74Y  | 44,5     | 43,0  | 1,5 | -3,4 | 42,5   | 2,0 | -4,5  | 42,5    | 2,0 | -4,5  | 42      | 2,5 | -5,6  |
| 16/07/2008 | 13:35 | 1     | 19x48  | IT-75F  | 58       | 57,0  | 1,0 | -1,7 | 57     | 1,0 | -1,7  | 57      | 1,0 | -1,7  | 56,5    | 1,5 | -2,6  |
| 17/07/2008 | 13:15 | 1     | 19x22  | IT-74Y  | 26,6     | 24,5  | 2,1 | -7,9 | 24     | 2,6 | -9,8  | 23,5    | 3,1 | -11,7 | 23,5    | 3,1 | -11,7 |
| 17/07/2008 | 13:30 | 2     | 19x140 | IT-74Y  | 148      | 145,0 | 3,0 | -2,0 | 144    | 4,0 | -2,7  | 144     | 4,0 | -2,7  | 143     | 5,0 | -3,4  |
| 24/07/2008 | 13:30 | 1     | M-42   | IT-76Q  | 49       | 45,0  | 4,0 | -8,2 | 45     | 4,0 | -8,2  | 45      | 4,0 | -8,2  | 44,5    | 4,5 | -9,2  |
| 30/07/2008 | 14:00 | 1     | 19x35  | IT-75F  | 42       | 41,5  | 0,5 | -1,2 | 41     | 1,0 | -2,4  | 41      | 1,0 | -2,4  | 40,5    | 1,5 | -3,6  |
| 30/07/2008 | 14:20 | 2     | 19x168 | IT-74Y  | 179      | 177,0 | 2,0 | -1,1 | 176    | 3,0 | -1,7  | 176     | 3,0 | -1,7  | 175     | 4,0 | -2,2  |
| 31/07/2008 | 13:30 | 1     | 19x22  | SH63T   | 25,5     | 24,0  | 1,5 | -5,9 | 23     | 2,5 | -9,8  | 23      | 2,5 | -9,8  | 22,5    | 3,0 | -11,8 |
| 01/08/2008 | 13:30 | 1     | 22x28  | SH63T   | 31       | 28,0  | 3,0 | -9,7 | 27     | 4,0 | -12,9 | 26,5    | 4,5 | -14,5 | 26      | 5,0 | -16,1 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |       | 7 DIES |     |       | 14 DIES |     |       | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|            |       |       |        |         |       | PARET | mm. | %     | PARET  | mm. | %     | PARET   | mm. | %     | PARET   | mm. | %     |
|            |       |       |        |         |       |       |     |       |        |     |       |         |     |       |         |     |       |
| 03/07/2008 | 13:35 | 2     | M-76   | IT-74Y  | 22,1  | 21,3  | 0,8 | -3,6  | 21,2   | 0,9 | -4,1  | 20,9    | 1,2 | -5,4  | 20,5    | 1,6 | -7,2  |
| 10/07/2008 | 18:15 | 1     | 19x28  | IT-74Y  | 19,3  | 18,7  | 0,6 | -3,1  | 18,1   | 1,2 | -6,2  | 17,9    | 1,4 | -7,3  | 17,4    | 1,9 | -9,8  |
| 11/07/2008 | 13:45 | 1     | 19x40  | IT-74Y  | 21,9  | 20,9  | 1,0 | -4,6  | 20,4   | 1,5 | -6,8  | 20,2    | 1,7 | -7,8  | 19,9    | 2,0 | -9,1  |
| 16/07/2008 | 13:35 | 1     | 19x48  | IT-75F  | 20,6  | 19,5  | 1,1 | -5,3  | 19,5   | 1,1 | -5,3  | 19,5    | 1,1 | -5,3  | 19,4    | 1,2 | -5,8  |
| 17/07/2008 | 13:15 | 1     | 19x22  | IT-74Y  | 18,5  | 16,5  | 2,0 | -10,8 | 16,3   | 2,2 | -11,9 | 15,9    | 2,6 | -14,1 | 15,6    | 2,9 | -15,7 |
| 17/07/2008 | 13:30 | 2     | 19x140 | IT-74Y  | 22,6  | 21,6  | 1,0 | -4,4  | 21,6   | 1,0 | -4,4  | 21,5    | 1,1 | -4,9  | 21,3    | 1,3 | -5,8  |
| 24/07/2008 | 13:30 | 1     | M-42   | IT-76Q  | 23,1  | 21,7  | 1,4 | -6,1  | 21,4   | 1,7 | -7,4  | 20,7    | 2,4 | -10,4 | 20,2    | 2,9 | -12,6 |
| 30/07/2008 | 14:00 | 1     | 19x35  | IT-75F  | 17,5  | 14,7  | 2,8 | -16,0 | 14,6   | 2,9 | -16,6 | 14,5    | 3,0 | -17,1 | 14,5    | 3,0 | -17,1 |
| 30/07/2008 | 14:20 | 2     | 19x168 | IT-74Y  | 22,1  | 20,9  | 1,2 | -5,4  | 20,7   | 1,4 | -6,3  | 20,6    | 1,5 | -6,8  | 20,5    | 1,6 | -7,2  |
| 31/07/2008 | 13:30 | 1     | 19x22  | SH63T   | 20,2  | 19    | 1,2 | -5,9  | 18,9   | 1,3 | -6,4  | 18,4    | 1,8 | -8,9  | 18      | 2,2 | -10,9 |
| 01/08/2008 | 13:30 | 1     | 22x28  | SH63T   | 22,9  | 21,8  | 1,1 | -4,8  | 21,2   | 1,7 | -7,4  | 20,5    | 2,4 | -10,5 | 19,8    | 3,1 | -13,5 |

## 30 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | DENSITAT   |         |      | COMPRESSIÓ |         |      | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|--------|---------|------------|---------|------|------------|---------|------|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |        |         | PRODUCC.   | 21 DIES | %    | PRODUCC.   | 21 DIES | %    |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
|            |       |       |        |         | 20/06/2008 | 10:10   | 2    | 30x48      | IT-74Y  | 56,6 |                  | 58    | 2,5  | 27     | 40   | 48,1    | 200  | 192     | -4,0 |
| 20/06/2008 | 10:30 | 1     | R-22   | AF      | 54,9       | 56      | 2,0  | 38         | 40      | 5,3  | 200              | 195   | -2,5 | 192    | -4,0 | 191     | -4,5 | 188,5   | -5,8 |
| 04/07/2008 | 13:45 | 2     | 30x60  | IT-74Y  | 55,3       | 58,8    | 6,3  | 40         | 44      | 10,0 | 200              | 196   | -2,0 | 193,5  | -3,3 | 190,5   | -4,8 | 190     | -5,0 |
| 09/07/2008 | 13:30 | 2     | 30x64  | IT-74Y  | 54,5       | 59      | 8,3  | 45         | 46      | 2,2  | 200              | 193   | -3,5 | 192,5  | -3,8 | 191,5   | -4,3 | 191     | -4,5 |
| 10/07/2008 | 18:30 | 2     | 25x114 | IT-74Y  | 55,6       | 62,7    | 12,8 | 40         | 41      | 2,5  | 200              | 196   | -2,0 | 194    | -3,0 | 192,4   | -3,8 | 192     | -4,0 |
| 11/07/2008 | 14:00 | 2     | R-114  | IT-76Q  | 60,1       | 69,1    | 15,0 | 32         | 32      | 0,0  | 200              | 195,5 | -2,3 | 194,5  | -2,8 | 193,5   | -3,3 | 192     | -4,0 |
| 24/07/2008 | 13:15 | 2     | 27x114 | SH63T   | 61         | 62,5    | 2,5  | 36         | 34      | -5,6 | 200              | 196   | -2,0 | 195    | -2,5 | 195     | -2,5 | 194     | -3,0 |
| 25/07/2008 | 13:30 | 2     | 30x89  | IT-74Y  | 59,4       | 59,6    | 0,3  | 42         | 44      | 4,8  | 200              | 195,5 | -2,3 | 194    | -3,0 | 194     | -3,0 | 193     | -3,5 |
| 01/08/2008 | 13:10 | 2     | 30x89  | IT-74Y  | 58,1       | 63,6    | 9,5  | 33         | 35      | 6,1  | 200              | 193,5 | -3,3 | 192    | -4,0 | 191,5   | -4,3 | 191     | -4,5 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA      |       |      | 7 DIES |        |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |      |       |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|------------|-------|------|--------|--------|------|---------|-----|------|---------|------|-------|
|            |       |       |        |         |          | DIÀM.      | mm.   | %    | DIÀM.  | mm.    | %    | DIÀM.   | mm. | %    | DIÀM.   | mm.  | %     |
|            |       |       |        |         |          | 20/06/2008 | 10:10 | 2    | 30x48  | IT-74Y | 55   | 51,5    | 3,5 | -6,4 | 49      | 6,0  | -10,9 |
| 20/06/2008 | 10:30 | 1     | R-22   | AF      | 28       | 27,0       | 1,0   | -3,6 | 26,5   | 1,5    | -5,4 | 26      | 2,0 | -7,1 | 26      | 2,0  | -7,1  |
| 04/07/2008 | 13:45 | 2     | 30x60  | IT-74Y  | 67       | 62,0       | 5,0   | -7,5 | 61,5   | 5,5    | -8,2 | 61      | 6,0 | -9,0 | 61      | 6,0  | -9,0  |
| 09/07/2008 | 13:30 | 2     | 30x64  | IT-74Y  | 72,5     | 70,0       | 2,5   | -3,4 | 69,5   | 3,0    | -4,1 | 69      | 3,5 | -4,8 | 68,5    | 4,0  | -5,5  |
| 10/07/2008 | 18:30 | 2     | 25x114 | IT-74Y  | 124      | 119,5      | 4,5   | -3,6 | 119,5  | 4,5    | -3,6 | 118     | 6,0 | -4,8 | 118     | 6,0  | -4,8  |
| 11/07/2008 | 14:00 | 2     | R-114  | IT-76Q  | 123      | 120,0      | 3,0   | -2,4 | 118    | 5,0    | -3,6 | 117     | 6,0 | -4,9 | 117     | 6,0  | -4,9  |
| 24/07/2008 | 13:15 | 2     | 27x114 | SH63T   | 129      | 122,0      | 7,0   | -5,4 | 121    | 8,0    | -4,1 | 119,5   | 9,5 | -7,4 | 119     | 10,0 | -7,8  |
| 25/07/2008 | 13:30 | 2     | 30x89  | IT-74Y  | 103      | 99,0       | 4,0   | -3,9 | 98     | 5,0    | -6,2 | 98      | 5,0 | -4,9 | 97      | 6,0  | -5,8  |
| 01/08/2008 | 13:10 | 2     | 30x89  | IT-74Y  | 99       | 95,0       | 4,0   | -4,0 | 95     | 4,0    | -4,9 | 95      | 4,0 | -4,0 | 94      | 5,0  | -5,1  |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | PARET | 1 DIA      |       |       | 7 DIES |        |       | 14 DIES |     |       | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|            |       |       |        |         |       | PARET      | mm.   | %     | PARET  | mm.    | %     | PARET   | mm. | %     | PARET   | mm. | %     |
|            |       |       |        |         |       | 20/06/2008 | 10:10 | 2     | 30x48  | IT-74Y | 31,9  | 29,5    | 2,4 | -7,5  | 29,4    | 2,5 | -7,8  |
| 20/06/2008 | 10:30 | 1     | R-22   | AF      | 24,2  | 23,1       | 1,1   | -4,5  | 22,3   | 1,9    | -7,9  | 22      | 2,2 | -9,1  | 22      | 2,2 | -9,1  |
| 04/07/2008 | 13:45 | 2     | 30x60  | IT-74Y  | 30,2  | 28,6       | 1,6   | -5,3  | 28     | 2,2    | -7,3  | 27,7    | 2,5 | -8,3  | 27,6    | 2,6 | -8,6  |
| 09/07/2008 | 13:30 | 2     | 30x64  | IT-74Y  | 29,3  | 27,3       | 2,0   | -6,8  | 25,5   | 3,8    | -13,0 | 25,1    | 4,2 | -14,3 | 24,9    | 4,4 | -15,0 |
| 10/07/2008 | 18:30 | 2     | 25x114 | IT-74Y  | 24,5  | 23,6       | 0,9   | -3,7  | 22,8   | 1,7    | -6,9  | 22,7    | 1,8 | -7,3  | 22,6    | 1,9 | -7,8  |
| 11/07/2008 | 14:00 | 2     | R-114  | IT-76Q  | 34,4  | 33,9       | 0,5   | -1,5  | 32,7   | 1,7    | -4,9  | 31,7    | 2,7 | -7,8  | 31,2    | 3,2 | -9,3  |
| 24/07/2008 | 13:15 | 2     | 27x114 | SH63T   | 28,3  | 26,9       | 1,4   | -4,9  | 26,1   | 2,2    | -7,8  | 26      | 2,3 | -8,1  | 25,9    | 2,4 | -8,5  |
| 25/07/2008 | 13:30 | 2     | 30x89  | IT-74Y  | 30,3  | 29,3       | 1,0   | -3,3  | 28,9   | 1,4    | -4,6  | 28,7    | 1,6 | -5,3  | 28,6    | 1,7 | -5,6  |
| 01/08/2008 | 13:10 | 2     | 30x89  | IT-74Y  | 31,2  | 28         | 3,2   | -10,3 | 27,5   | 3,7    | -11,9 | 27,1    | 4,1 | -13,1 | 27      | 4,2 | -13,5 |

40 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | DENSITAT |         |      | COMPRESSIÓ |         |      | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|---------|------|------------|---------|------|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |        |         | PRODUCC. | 21 DIES | %    | PRODUCC.   | 21 DIES | %    |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
| 16/07/2008 | 13:50 | 2     | 40x140 | IT-74Y  | 55       | 62,9    | 14,4 | 35         | 37      | 5,7  | 200              | 195,5 | -2,3 | 195    | -2,5 | 194     | -3,0 | 193     | -3,5 |
| 31/07/2008 | 13:15 | 2     | 40x168 | IT-74Y  | 58,6     | 64,2    | 9,6  | 54         | 52      | -3,7 | 200              | 194   | -3,0 | 193    | -3,5 | 192     | -4,0 | 192     | -4,0 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |        |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    | DIÀM.   | mm. | %    |
| 16/07/2008 | 13:50 | 2     | 40x140 | IT-74Y  | 148      | 145,0 | 3,0 | -2,0 | 144    | 4,0 | -2,7 | 144     | 4,0 | -2,7 | 143     | 5,0 | -3,4 |
| 31/07/2008 | 13:15 | 2     | 40x168 | IT-74Y  | 185      | 182,0 | 3,0 | -1,6 | 180    | 5,0 | -2,7 | 179     | 6,0 | -3,2 | 177     | 8,0 | -4,3 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM   | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |      |
|------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
|            |       |       |        |         |       | PARET | mm. | %    | PARET  | mm. | %    | PARET   | mm. | %    | PARET   | mm. | %    |
| 16/07/2008 | 13:50 | 2     | 40x140 | IT-74Y  | 22,6  | 21,6  | 1,0 | -4,4 | 21,6   | 1,0 | -4,4 | 21,5    | 1,1 | -4,9 | 21,3    | 1,3 | -5,8 |
| 31/07/2008 | 13:15 | 2     | 40x168 | IT-74Y  | 41,5  | 39,7  | 1,8 | -4,3 | 39     | 2,5 | -6,0 | 38,5    | 3,0 | -7,2 | 37,9    | 3,6 | -8,7 |

## CAUTXÚ EPDM

### 20 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM  | FÓRMULA | DENSITAT |         |      | COMPRESSIÓ |         |     | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------|---------|------|------------|---------|-----|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |       |         | PRODUCC. | 21 DIES | %    | PRODUCC.   | 21 DIES | %   |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
| 02/07/2008 | 14:15 | 2     | 20x22 | HT      | 72,2     | 79,4    | 10,0 | 33         | 35      | 6,1 | 200              | 193   | -3,5 | 192    | -4,0 | 191     | -4,5 | 190,5   | -4,8 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM  | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |       | 14 DIES |     |       | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|            |       |       |       |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %     | DIÀM.   | mm. | %     | DIÀM.   | mm. | %     |
| 02/07/2008 | 14:15 | 2     | 20x22 | HT      | 36,5     | 33,5  | 3,0 | -8,2 | 32,5   | 4,0 | -11,0 | 32,5    | 4,0 | -11,0 | 32,5    | 4,0 | -11,0 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM  | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |      | 14 DIES |     |      | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|-------|
|            |       |       |       |         |       | PARET | mm. | %    | PARET  | mm. | %    | PARET   | mm. | %    | PARET   | mm. | %     |
| 02/07/2008 | 14:15 | 2     | 20x22 | HT      | 20,6  | 19,5  | 1,1 | -5,3 | 19     | 1,6 | -7,8 | 18,7    | 1,9 | -9,2 | 18,4    | 2,2 | -10,7 |

### 30 mm

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM     | FÓRMULA | DENSITAT |         |     | COMPRESSIÓ |         |       | LLARG. TALL. CM. | 1 DIA |      | 7 DIES |      | 14 DIES |      | 21 DIES |      |
|------------|-------|-------|----------|---------|----------|---------|-----|------------|---------|-------|------------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
|            |       |       |          |         | PRODUCC. | 21 DIES | %   | PRODUCC.   | 21 DIES | %     |                  | LLARG | %    | LLARG  | %    | LLARG   | %    | LLARG   | %    |
| 19/06/2008 | 9:45  | 2     | HT-30x28 | HT      | 80,2     | 84      | 4,7 | 25         | 17      | -32,0 | 200              | 191   | -4,5 | 190,5  | -4,8 | 190     | -5,0 | 189,5   | -5,3 |
| 23/07/2008 | 14:30 | 2     | HT-30x28 | HT      | 76,7     | 80,6    | 5,1 | 27         | 25      | -7,4  | 200              | 192   | -4,0 | 191    | -4,5 | 190     | -5,0 | 190     | -5,0 |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM     | FÓRMULA | DIÀMETRE | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |       | 14 DIES |     |       | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|----------|---------|----------|-------|-----|------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|            |       |       |          |         |          | DIÀM. | mm. | %    | DIÀM.  | mm. | %     | DIÀM.   | mm. | %     | DIÀM.   | mm. | %     |
| 19/06/2008 | 9:45  | 2     | HT-30x28 | HT      | 41       | 37,0  | 4,0 | -9,8 | 36     | 5,0 | -12,2 | 36      | 5,0 | -12,2 | 36      | 5,0 | -12,2 |
| 23/07/2008 | 14:30 | 2     | HT-30x28 | HT      | 39       | 37,0  | 2,0 | -5,1 | 37     | 2,0 | -5,1  | 37      | 2,0 | -5,1  | 37      | 2,0 | -5,1  |

| DATA       | HORA  | LINEA | ITEM     | FÓRMULA | PARET | 1 DIA |     |      | 7 DIES |     |       | 14 DIES |     |       | 21 DIES |     |       |
|------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|-----|------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|            |       |       |          |         |       | PARET | mm. | %    | PARET  | mm. | %     | PARET   | mm. | %     | PARET   | mm. | %     |
| 19/06/2008 | 9:45  | 2     | HT-30x28 | HT      | 31,9  | 29,8  | 2,1 | -6,6 | 28,5   | 3,4 | -10,7 | 28,5    | 3,4 | -10,7 | 28,5    | 3,4 | -10,7 |
| 23/07/2008 | 14:30 | 2     | HT-30x28 | HT      | 27,3  | 25,4  | 1,9 | -7,0 | 25,3   | 2,0 | -7,3  | 25,1    | 2,2 | -8,1  | 25      | 2,3 | -8,4  |